



6b. PARETI ESTERNE

Parete **cementolegno** su lamiera e legno

Sistemi costruttivi per la realizzazione di pareti e contropareti esterne in cementolegno BetonWood su lamiera su travetti in legno e muratura

Sistema completo per la realizzazione di pareti e contropareti su muratura in cementolegno intonacabile BetonWood e lamiera Betonmetal sheet. Fornitura completa: pannelli, lamiera, rasatura, fissaggio e accessori

STRATO	DESCRIZIONE	QUANTITA' m ²	PREZZO €/m ²	IMPORTO
1 Parete	Parete in muratura, legno o X-Lam			
2 Telaio in legno	Telaio in travi di legno			0
3 Lamiera grecata Beton metal sheet 16mm	La lamiera grecata metallica Beton metal sheet a coda di rondine è una lastra di rinforzo in acciaio zincato autoportante, leggera, utilizzata per la casseforme ed il rinforzo di pareti esterne ed interne. Questa lamiera offre un'ottima soluzione per l'acustica, la protezione antincendio e funziona bene con i sistemi di riscaldamento e raffreddamento a parete e sistemi di microventilazione. Ha larghezza 630 mm e lunghezza variabile da 1220 a 2500 mm. Altezza del profilato 16 mm.			0
4 Cementolegno BetonWood N spessore 18/20/22mm	Il pannello BetonWood, ad alta densità (1350 Kg/m ³), è realizzato in conglomerato cementizio tipo Portland e fibra di legno di Pino scortecciato. Ha le seguenti caratteristiche termodinamiche: coefficiente di conduttività termica $\lambda=0,26$ W/mK, calore specifico $c=1,88$ KJ/Kg K, coefficiente di resistenza alla penetrazione del vapore $\mu=22,6$ e classe di reazione al fuoco A2-fl-s1, secondo la norma EN 13501-1. Formati: 870x515 mm, 1012x515 mm, 1025x515 mm, 1200x500 mm, 1220x500 mm. Spessori da 18 a 20 mm. Disponibile con profilo a spigolo vivo.			0
5 Viti NF57	La vite ha uno speciale rivestimento anticorrosione che garantisce una resistenza alla nebbia salina di 1.000 ore. Sottotesta con alette autosvasanti molto taglienti per un perfetto alloggiamento della testa a lo della lastra. Punta a trapano che permette una perfetta capacità di perforazione anche su spessori elevati di lamiera. Numero 9 viti per il ssaggio di ogni lastra.			0
6 Collante rasante Beton AR1	Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura di pannelli per sistemi di isolamento "a cappotto" corazzati. Consumo: 1,3-1,5kg/m ² per mm di spessore come rasatura(consigliato: ca. 4 mm)			0
7 Rete BetonGlass 360	La rete ha densità 360 g/m ³ ed è conforme alla Linea Guida ETAG004 per ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Adatta per l'isolamento a cappotto termico interno ed esterno (idonea per tutti i prodotti BetonTherm). Rotoli da 50 mq. Resa 1,10 m ² .			0
8 Collante rasante Beton AR1	Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura di pannelli per sistemi di isolamento "a cappotto" corazzati. Consumo: 1,3-1,5kg/m ² per mm di spessore come rasatura(consigliato: ca. 4 mm)			0
IMPOSTA IVA 22%		0	IMPONIBILE	0
TOTALE				0